

TR-Res 1n co

**RESINA EPOSSIDICA DECORATIVA
PER PAVIMENTI E PARETI**

**Bicomponente
ad Acqua a Basso
Spessore**

**Elevata Resistenza
all'Abrasione e
ai Lavaggi**

**Certificata
Compatibilità
con gli Alimenti**

Carrabilità: SI



GIGA  **TERM**[®]
E' TECNOLOGIA

TR-Res 1n co

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Finitura epossidica bicomponente ad acqua a basso spessore, ideale per la decorazione e protezione dei pavimenti in cemento e superfici ceramiche.

Dotata di elevata resistenza all'abrasione e ai lavaggi.

Necessita di catalizzatore componente B.

Certificata per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti che rispettano le leggi di attuazione HACCP CE

PRESTAZIONI:

ELASTICITÀ ● ● ● ● ●

IMPERMEABILITÀ ● ● ● ● ●

RESISTENZA ● ● ● ● ●

PEDONABILITÀ ● ● ● ● ●

SUPPORTI:

- Manufatti cementizi • Ceramica
- Marmo • Legno • Ferro

APPLICAZIONE:

- Orizzontale / Verticale

AMBIENTI:

- Interno

RESA

- 32 mq / Fusto da 10,8 L





GIGANTER

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO FINITURA

Lucido / Liscia / Ruvida in versione anti-sdrucchiolo.

BASI COLORI

Tinte cartella colori.

NATURA DEL LEGANTE

Epossidico.

RESA PER MANO

8 - 10 mq/L.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello, rullo o spruzzo con acqua:
prima mano 5 - 15 %.
seconda mano 0 - 5 % a volume.

PULIZIA ATTREZZI

Acqua potabile.

CALPESTABILE

dopo 6 h - 24 h variabile in funzione della temperatura .

ROTABILE

Dopo 5 - 6 giorni variabile in funzione della temperatura.

SOVRA VERNICIABILE

Min. 6 h - max. 36 h.

SUPPORTI APPLICAZIONE

Interni.

POT LIFE

2 h a 20°C, Trascorso tale periodo il prodotto non è più utilizzabile.

CONTENUTO SOLIDO MISCELA

49% +/- 2.

PESO SPECIFICO COMPONENTE A

1,8 +/- 0,05 g/ml trasparente.
1,15 +/- 0,05 g/ml pigmentato.

PESO SPECIFICO COMPONENTE B

1,01 +/- 0,05 g/ml.

VISCOSITÀ

6000 - 8500 cps.

STOCCAGGIO

18 mesi (in luogo fresco e asciutto).

CONFEZIONI

Componenti A: l. 1,20 - 3,60 - 10,80.
Componenti B: ml. 270 - 820 - 2460.

CLASSIFICAZIONE

Rapporto di prova n. 005/L del 11/01/2021.
Norma UNI 11021:2002 "Prodotti e sistemi per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti" HACCP CE.

CLASSIFICAZIONE COV

(Direttiva 2004/42/CE)

Decreto Legge n° 161/2006.

Pitture bicomponenti ad alte prestazioni j/BA. Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 140 g/L. TR-RES 1N CO contiene COV massimo 110 g/L

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Versare il **COMPONENTE B** nel contenitore del **COMPONENTE A** (per recuperare i residui del barattolo del **COMPONENTE B** usare parte dell'acqua di diluizione). Mescolare bene fino ad ottenere un prodotto omogeneo, dopo la miscelazione procedere alla diluizione.

DOSAGGIO

BASE TR:

Rapporti di catalisi (a peso) A/B:100/30

Componente A 1,2 l. (900 g) +

Componente B 270 ml (270 g)

Componente A 3,6 l. (2700 g) +

Componente B 820 ml (820 g)

Componente A 10,8 l. (8100 g) +

Componente B 2460 ml (2460 g)

BASE BIANCO:

Rapporti di catalisi (a peso) A/B:100/24,5

Componente A 1,2 l. (1125 g) +

Componente B 270 ml (270 g)

Componente A 3,6 l. (3370 g) +

Componente B 820 ml (820 g)

Componente A 10,8 l. (10110 g) +

Componente B 2460 ml (2460 g)

TINTE CARTELLA:

Rapporti di catalisi (a peso) A/B:100/25,5

Componente A 1,2 l. (1060 g) +

Componente B 270 ml (270 g)

Componente A 3,6 l. (3180 g) +

Componente B 820 ml (820 g)

Componente A 10,8 l. (9540 g) +

Componente B 2460 ml (2460 g)

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

PAVIMENTO IN CEMENTO NUOVO

Intervenire soltanto dopo la stagionatura del cemento (circa 28 giorni). Accertarsi dell'assenza di umidità di risalita per capillarità e di sostanze distaccanti (cere, siliconi) che possano contrastare l'adesione della resina.

CEMENTO INDUSTRIALE ELICOTTERATO:

Abbradere previa carteggiatura la superficie per eliminare lo strato lucido superficiale. Depolverare

CEMENTO NON ELICOTTERATO

Trattare la superficie con una soluzione di acido cloridrico all'1-2% e lasciare agire fino ad assenza di sviluppo di bollicine gassose; sciacquare a fondo con acqua assicurandosi che non vi sia più presenza di acido. Lasciare asciugare per 24-48 h.

PAVIMENTO IN CEMENTO DETERIORATO O GIÀ VERNICIATO

Asportare eventuali parti non aderenti o vernice in fase di distacco e provvedere al risanamento con malte specifiche per bassi spessori. Effettuare, se necessaria, una carteggiatura per irruvidire la superficie, permettendo così una migliore adesione. Lavare con acqua e detersivi per asportare sporco e grasso. Risciacquare abbondantemente con acqua e lasciare asciugare per 20 - 24 h.

SUPERFICI IN CERAMICA

Lavare con acqua e detersivi per asportare sporco e grasso. Risciacquare abbondantemente con acqua e lasciare asciugare per 20 - 24 h.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Assicurarsi che il supporto sia adeguatamente preparato. Applicare due mani di TR-RES 1N CO catalizzato ed opportunamente diluito con intervalli tra una mano e l'altra dalle 6 alle 24 h in funzione delle condizioni climatiche (temperatura, umidità, ecc.)

COLORAZIONE

La colorazione è realizzabile tramite il sistema tintometrico. Nel caso di colorazioni di più confezioni dello stesso colore è consigliabile usare basi del medesimo lotto di produzione. Casomai ciò non fosse possibile, rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare eventuali differenze di tono.

I nostri

PLUS



**A Base
Acqua**



**Solvent
Free**



**Risparmio
Energético**



**Prestazioni
Eccellenti**

AVVERTENZE

- Mescolare bene prima dell'uso.
- Catalizzare e diluire il prodotto nelle percentuali indicate.
- Un errato rapporto tra i componenti A e B può causare alterazioni delle prestazioni del prodotto finale.
- Il prodotto raggiunge la massima resistenza dopo circa 7 - 10 giorni dall'applicazione.
- Evitare la formazione di ristagni d'acqua nella prima settimana dall'applicazione.
- Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +10°C o superiore a +35°C.
- Non applicare con umidità residua del supporto superiore al 5%.
- Non applicare con umidità relativa superiore all' 80%.
- Non applicare all'esterno.
- Conservare il prodotto non catalizzato e privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.

Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali. Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data della stessa da parte del produttore.

Non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivante dall'uso improprio di tali informazioni.

Il produttore si riserva di modificare i dati senza preavviso.



TR-xf2 DRY

Guaina liquida impermeabilizzante
fibrata antialga



Floorte

Smalto poliuretanico
extra forte per pavimenti



TR-isilox

Iidrorepellente protettivo
a base siliconica



Primo FX

Isolante fissativo
consolidante acrilico puro



TR-res 1n co

Resina epossidica decorativa
per pavimenti e pareti



TR-res 1n pr

Primer epossidico bicomponente
ad essiccazione rapida



TermoFIX

Fissativo consolidante
per ciclo termoisolante



TR-Interior

Idropittura termoisolante
anticondensa antimuffa per interni



TR-Exterior

Rivestimento murale
termoisolante elastomerico
fibrorinforzato antialga



TR-Cement Pro

Rivestimento anticarbonatazione
per cemento



TR-x2 DRY

Guaina poliuretanica liquida
impermeabilizzante antialga

**Scopri l'intera
gamma GIGATERM
gigadistribuzioni.com**

Giga Distribuzioni srl

Via Lombardia 4

20832 Desio (MB)

Tel. 0362 1400021

info@gigadistribuzioni.com