

# TR-Res 1n pr

**PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE  
AD ESSICCAZIONE RAPIDA**

**Rapida Essiccazione  
ed Elevata Adesione**



**A Base Acqua**

**Idoneo Come  
Fondo per Tutti i  
Supporti**

**Carrabilità: SI**



**GIGA TERM<sup>®</sup>**  
E' TECNOLOGIA

# TR-Res 1n pr

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Primer bicomponente epossidico a base acqua a rapida essiccazione.

E' dotato di elevata adesione ed essiccazione veloce per permettere la sovraverniciatura a distanza di poche ore.

Idoneo come fondo su supporti cementizi, pavimenti industriali, massetti, ecc.

## PRESTAZIONI:

ELASTICITÀ ● ● ● ● ●

IMPERMEABILITÀ ● ● ● ● ●

RESISTENZA ● ● ● ● ●

PEDONABILITÀ ● ● ● ● ●

## SUPPORTI:

- Manufatti cementizi • Ceramica
- Marmo • Legno • Ferro

## APPLICAZIONE:

- Orizzontale / Verticale

## AMBIENTI:

- Interno

## RESA

- 25 mq / Fusto da 9 l.





# GIGANTER

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### ASPETTO FINITURA

Semilucido / Liscia.

### BASI COLORI

Incolore.

### NATURA DEL LEGANTE

Epossidico.

### RESA PER MANO

20 - 30 mq/l per mano.  
(con prodotto catalizzato e diluito).

### APPLICAZIONE E DILUIZIONE

A pennello, rullo  
Con acqua 1 : 1

### PULIZIA ATTREZZI

Acqua potabile subito dopo l'uso.

### CALPESTABILE

dopo 3 h - 12 h.

### ROTABILE

Dopo 5 - 6 giorni variabile in funzione della temperatura.

### SOVRA VERNICIABILE

Min. 3 h - max. 36 h.

### SUPPORTI APPLICAZIONE

Interni.

### POT LIFE

2 h a 20°C, Trascorso tale periodo il prodotto non è più utilizzabile.

### VISCOSITÀ

4500 - 6500 cps.

### PESO SPECIFICO COMPONENTE A

1 +/- 0,05 g/mL.

### PESO SPECIFICO COMPONENTE B

1 +/- 0,05 g/mL.

### STOCCAGGIO

18 mesi (in luogo fresco e asciutto).

### CONFEZIONI

Componenti A: l. 1 - 3 - 9.  
Componenti B: ml 270 - 820 - 2460.

## CLASSIFICAZIONE COV

(Direttiva 2004/42/CE)

Decreto Legge n° 161/2006.

Pitture bicomponenti ad alte prestazioni j/BA. Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 140 g/L. TR-RES 1N PR contiene COV massimo 110 g/L

## PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Versare il **COMPONENTE B** nel contenitore del **COMPONENTE A** (per recuperare i residui del barattolo del **COMPONENTE B** usare parte dell'acqua di diluizione). Mescolare bene fino ad ottenere un prodotto omogeneo, dopo la miscelazione procedere alla diluizione.

## DOSAGGIO

**Rapporti di catalisi e diluizione**

**A/B/acqua: 100/25/125**

**Componente A** 1 litro +  
**Componente B** 250 ml +  
**Acqua** 1250 ml

**Componente A** 3 litri +  
**Componente B** 750 ml +  
**Acqua** 3750 ml

**Componente A** 9 litri +  
**Componente B** 2250 ml +  
**Acqua** 11250 ml

## PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

### PAVIMENTO IN CEMENTO NUOVO

Intervenire soltanto dopo la stagionatura del cemento (circa 2 mesi). Accertarsi dell'assenza di umidità di risalita per capillarità e di sostanze distaccanti (cere, siliconi) che possano contrastare l'adesione della resina.

### CEMENTO INDUSTRIALE ELICOTTERATO:

Abbradare previa carteggiatura la superficie per eliminare lo strato lucido superficiale. Depolverare

### CEMENTO NON ELICOTTERATO

Trattare la superficie con una soluzione di acido cloridrico all'1-2% e lasciare agire fino ad assenza di sviluppo di bollicine gassose; sciacquare a fondo con acqua assicurandosi che non vi sia più presenza di acido. Lasciare asciugare per 24-48 h.

### PAVIMENTO IN CEMENTO DETERIORATO O GIÀ VERNICIATO

Asportare eventuali parti non aderenti o vernice in fase di distacco e provvedere al risanamento con malte specifiche per bassi spessori. Effettuare, se necessaria, una carteggiatura per irruvidire la superficie, permettendo così una migliore adesione. Lavare con acqua e detersivi per asportare sporco e grasso. Risciacquare abbondantemente con acqua e lasciare asciugare per 20 - 24 h.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Su superfici adeguatamente preparate applicare una mano di TR-RES 1N PR **COMPONENTE A + B** opportunamente catalizzato e diluito.

Se necessario, in caso di supporti con elevato assorbimento, applicare una seconda mano di TR-RES 1N PR **COMPONENTE A + B** a distanza di 3 - 12 h dalla precedente.

Su supporti non assorbenti tipo piastrelle, marmi ecc. non occorre il primer.

I nostri

# PLUS



**A Base  
Acqua**



**Solvent  
Free**



**Risparmio  
Energético**



**Prestazioni  
Eccellenti**

## AVVERTENZE

- Mescolare bene prima dell'uso.
- Evitare la formazione di ristagni d'acqua nella prima settimana dall'applicazione.
- Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.
- Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +10°C o superiore a +35°C.
- Non applicare con umidità residua del supporto superiore al 5%.
- Non applicare con umidità relativa superiore all' 80%.
- Non applicare all'esterno.
- Conservare il prodotto non catalizzato e privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.

Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali. Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data della stessa da parte del produttore.

Non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivante dall'uso improprio di tali informazioni.

Il produttore si riserva di modificare i dati senza preavviso.



### **TR-xf2 DRY**

Guaina liquida impermeabilizzante  
fibrata antialga



### **Floorte**

Smalto poliuretanico  
extra forte per pavimenti



### **TR-isilox**

Iidrorepellente protettivo  
a base siliconica



### **Primo FX**

Isolante fissativo  
consolidante acrilico puro



### **TR-res 1n co**

Resina epossidica decorativa  
per pavimenti e pareti



### **TR-res 1n pr**

Primer epossidico bicomponente  
ad essiccazione rapida



### **TermoFIX**

Fissativo consolidante  
per ciclo termoisolante



### **TR-Interior**

Idropittura termoisolante  
anticondensa antimuffa per interni



### **TR-Exterior**

Rivestimento murale  
termoisolante elastomerico  
fibrorinforzato antialga



### **TR-Cement Pro**

Rivestimento anticarbonatazione  
per cemento



### **TR-x2 DRY**

Guaina poliuretanica liquida  
impermeabilizzante antialga

**Scopri l'intera  
gamma GIGATERM  
gigadistribuzioni.com**

**Giga Distribuzioni srl**

Via Lombardia 4

20832 Desio (MB)

**Tel. 0362 1400021**

**info@gigadistribuzioni.com**