

Floorte

**SMALTO POLIURETANICO
EXTRA FORTE PER PAVIMENTI**

**Alta Resistenza
al Calpestio**

**Buona Resistenza
agli Acidi**

**Massima Igiene
e Lavabilità**

Carrabilità: SI



GIGA TERM®
E' TECNOLOGIA

Floorte

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Smalto poliuretanico bicomponente all'acqua ad alta resistenza chimica e meccanica per la protezione e decorazione di pavimenti.

Ideale per garage, parcheggi, officine, autolavaggi, capannoni, pavimenti industriali, palestre, centri commerciali, magazzini, cantine e tutti i luoghi dove è richiesta la massima igiene e lavabilità.

Può inoltre essere applicato come finitura trasparente per conferire maggior resistenza su ciclo epossidico o acrilico.

PRESTAZIONI:

ELASTICITÀ ● ● ● ● ●

IMPERMEABILITÀ ● ● ● ● ●

RESISTENZA ● ● ● ● ●

PEDONABILITÀ ● ● ● ● ●

SUPPORTI:

• Cemento • Pavimenti Industriali • Pietra
• Ceramica • Legno • Metalli

APPLICAZIONE:

• Orizzontale / Verticale

AMBIENTI:

• Esterno / Interno

RESA

• 97 mq / Fusto da 10,8 L.





CARATTERISTICHE TECNICHE

(dati principali rilevati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75%)

ASPETTO FINITURA

Lucido / Satinato

Liscia / Ruvida in versione antisdrucchiolo

BASI COLORI

TR - Bianco - Tinte cartella

NATURA DEL LEGANTE

Poliuretano

RESA PER MANO

9 - 10 mq / L.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello, rullo o spruzzo

con acqua: prima mano 5- 10 %

seconda mano 0 - 5 % a volume

PULIZIA ATTREZZI

Acqua potabile

CALPESTABILE

dopo 16 h - 48 h variabile in funzione della temperatura

ROTABILE

Dopo 7 - 10 giorni variabile in funzione della temperatura

SOVRA VERNICIABILE

Min. 16 h - max. 72 h variabile in funzione della temperatura

SUPPORTI APPLICAZIONE

Interni / Esterni

POT LIFE

3 h a 20°C, Trascorso tale periodo il prodotto non è più utilizzabile

VISCOSITÀ

Tixotropica

PESO SPECIFICO COMPONENTE A

1,02 +/- 0,05 g/ml trasparente

1,05 +/- 0,05 g/ml pigmentato

PESO SPECIFICO COMPONENTE B

1,16 +/- 0,05 g/ml

VISCOSITÀ

2.500 - 4.500 cps

STOCCAGGIO

18 mesi (in luogo fresco e asciutto)

CONFEZIONI

Componenti A: l. 1,20 - 3,60 - 10,80

Componenti B: ml. 225 - 700 - 2100

CLASSIFICAZIONE COV

(Direttiva 2004/42/CE)

Decreto Legge n° 161/2006.

Pitture bicomponenti ad alte prestazioni j/BA. Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 140 g/l. FLOORTE contiene COV massimo 110 g/l

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Versare il **COMPONENTE B** nel contenitore del **COMPONENTE A** (per recuperare i residui del barattolo del **COMPONENTE B** usare parte dell'acqua di diluizione). Mescolare bene fino ad ottenere un prodotto omogeneo, dopo la miscelazione procedere alla diluizione.

DOSAGGIO

BASE TR:

Rapporto di catalisi (a peso) A/B:100/30

Componente A 1.2 l. (900 g) +
Componente B 225 ml (270 g)

Componente A 3.6 l. (2700 g) +
Componente B 700 ml (810 g)

Componente A 10.8 l. (8100 g) +
Componente B 2100 ml (2430 g)

BASE BIANCO:

Rapporti di catalisi (a peso) A/B:100/24,5

Componente A 1.2 l. (1106 g) +
Componente B 225 ml (270 g)

Componente A 3.6 l. (3320 g) +
Componente B 700 ml (810 g)

Componente A 10.8 l. (9960 g) +
Componente B 2100 ml (2430 g)

TINTE CARTELLA:

Rapporto di catalisi (a peso) A/B:100/26,5

Componente A 1.2 l. (1030 g) +
Componente B 225 ml (270 g)

Componente A 3.6 l. (3090 g) +
Componente B 700 ml (810 g)

Componente A 10.8 l. (9270 g) +
Componente B 2100 ml (2430 g)

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

PAVIMENTO IN CEMENTO NUOVO

Intervenire soltanto dopo la stagionatura del cemento (circa 28 giorni). Accertarsi dell'assenza di umidità di risalita per capillarità e di sostanze distaccanti (cere, siliconi) che possano contrastare l'adesione della resina.

CEMENTO INDUSTRIALE ELICOTTERATO:

Abbradere previa carteggiatura la superficie per eliminare lo strato lucido superficiale. Depolverare.

CEMENTO NON ELICOTTERATO

Trattare la superficie con una soluzione di acido cloridrico all'1-2% e lasciare agire fino ad assenza di sviluppo di bollicine gassose; sciacquare a fondo con acqua assicurandosi che non vi sia più presenza di acido. Lasciare asciugare per 24-48 h.

PAVIMENTO IN CEMENTO DETERIORATO O GIÀ VERNICIATO

Asportare eventuali parti non aderenti o vernice in fase di distacco e provvedere al risanamento con malte specifiche per bassi spessori. Effettuare, se necessaria, una carteggiatura per irruvidire la superficie, permettendo così una migliore adesione. Lavare con acqua e detergenti per asportare sporco e grasso. Risciacquare abbondantemente con acqua e lasciare asciugare per 20 - 24 h.

SUPERFICI IN CERAMICA

Lavare con acqua e detergenti per asportare sporco e grasso. Risciacquare abbondantemente con acqua e lasciare asciugare per 20 - 24 h.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Assicurarsi che il supporto sia adeguatamente preparato. Applicare una mano di FLOORTE COMPONENTE A + B opportunamente diluito e lasciare asciugare. Applicare due mani di FLOORTE opportunamente diluito con intervallo di 12 - 48 h una dall'altra, in funzione delle condizioni climatiche (temperatura, umidità, ecc.).

COLORAZIONI

La colorazione è realizzabile tramite il sistema tintometrico. Nel caso di colorazioni di più confezioni dello stesso colore è consigliabile usare basi del medesimo lotto di produzione. Casomai ciò non fosse possibile, rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare eventuali differenze di tono.

I nostri

PLUS



**A Base
Acqua**



**Solvent
Free**



**Risparmio
Energetico**



**Prestazioni
Eccellenti**

AVVERTENZE

- Mescolare bene prima dell'uso.
- Catalizzare e diluire il prodotto nelle percentuali indicate.
- Un errato rapporto tra i componenti A e B può causare alterazioni delle prestazioni del prodotto finale.
- Il prodotto raggiunge la massima resistenza dopo circa 7 - 10 giorni dall'applicazione.
- Evitare la formazione di ristagni d'acqua nella prima settimana dall'applicazione.
- Diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.
- Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +10°C o superiore a +35°C.
- Non applicare con umidità residua del supporto superiore al 5%.
- Non applicare con umidità relativa superiore all' 80%.
- Non applicare in previsione di pioggia.
- Conservare il prodotto non catalizzato e privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente. Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali. Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data della stessa da parte del produttore.

Non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivante dall'uso improprio di tali informazioni.

Il produttore si riserva di modificare i dati senza preavviso.



TR-xf2 DRY

Guaina liquida impermeabilizzante
fibrata antialga



Floorte

Smalto poliuretanico
extra forte per pavimenti



TR-isilox

Iidrorepellente protettivo
a base siliconica



Primo FX

Isolante fissativo
consolidante acrilico puro



TR-res 1n co

Resina epossidica decorativa
per pavimenti e pareti



TR-res 1n pr

Primer epossidico bicomponente
ad essiccazione rapida



TermoFIX

Fissativo consolidante
per ciclo termoisolante



TR-Interior

Idropittura termoisolante
anticondensa antimuffa per interni



TR-Exterior

Rivestimento murale
termoisolante elastomerico
fibrorinforzato antialga



TR-Cement Pro

Rivestimento anticarbonatazione
per cemento



TR-x2 DRY

Guaina poliuretanica liquida
impermeabilizzante antialga

**Scopri l'intera
gamma GIGATERM
gigadistribuzioni.com**

Giga Distribuzioni srl

Via Lombardia 4

20832 Desio (MB)

Tel. 0362 1400021

info@gigadistribuzioni.com